



FICHA TÉCNICA

BLANCOTEX REVESTIMIENTO PÉTREO

DEFINICIÓN

Blancotex Revestimiento Pétreo Antimoho es una pintura de acabado constituida por copolímeros acrílicos especiales en dispersión acuosa, cargas, pigmentos y aditivos antimoho.

PROPIEDADES

Buena cubrición.
Blancura luminosa.
Buena adherencia al soporte.
Resistencia al exterior.
Fungicida Antimoho.

USOS

Protección y decoración de fachadas, muros y superficies exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Mate.

Color

Blanco

Densidad media

1,54 ± 0,05 Kgr/l

Viscosidad

200 ± 20 p (Rv⁶ a 20 ° C)

Contenido en sólidos

60-65 %

Rendimiento

7 a 8 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 6000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación).

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 10-15%, y para la segunda diluir un 5% máximo.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie está pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.

Se recomienda dar dos manos de BLANCOTEX REVESTIMIENTO PÉTREO ANTIMOHO para obtener un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

14 L y 4 L envases BLANCOTEX.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso