



# MASILLA EXTERIOR

## MASILLA DE REPARACIÓN EXTERIOR



- ▶ **REPARACIÓN DE SOPORTES EN EXTERIOR**
- ▶ **FACIL DE APLICAR**
- ▶ **HASTA 5MM/CAPA**

### USO

**MASILLA EXTERIOR** de reparación básica de exterior para reparar y alisar sobre soportes secos. Aplicación manual.

### SOPORTES

Se aplica sobre soportes con o sin pintura:

- Cemento, hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra.

### RECUBRIMIENTO

Se puede recubrir por todo tipo de pinturas.

### CARÁCTERÍSTICAS

#### Físicas y técnicas

**MASILLA EXTERIOR** en polvo base cemento blanco, productos seleccionados de cantera y ligantes

- Caracterización (NFEN 16 566): Familia IV clase 4C
- Codificación GSVWACR (NFEN 16 566):  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Proporción de la mezcla: 30% de agua es decir (0.30 L de agua por 1 kilo de polvo)
- Espesor de aplicación: hasta 5mm por capa
- Consumo: 1.5 kg de polvo /m<sup>2</sup>/mm
- Tiempo de utilización: 4h
- Recubrimiento: De 24 a 48 horas de media (después del secado completo)
- Adherencia masilla/suporte (EN 16-566): > 0,8 MPa
- Color: blanco

### CONDICIONES

#### de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: los restos de masilla se quitan después del secado frotando, el uso del agua no es necesario.
- Conservación de la masilla: producto garantizado 6 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado al abrigo de la humedad.

### ENVASE

- Sacos de 1, 5 y 15 kg.

### RECOMENDACIONES

#### y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre revestimientos pegados. No aplicar sobre yeso.
- No aplicar a una temperatura < 5 °C y > 35 °C ni una tasa higrométrica > 80%.
- No aplicar sobre fondos sobrecalentados.
- No aplicar sobre fondos húmedos.
- Se aconseja no rebatir la pasta a partir de que comience a endurecer.

### PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU.  
Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

### DOCUMENTOS

#### Normativas a consultar

- EN 16-566: Pinturas y barnices – Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de los productos de pinturas.
- DTU 42.1 NFP 84-404): reparación de fachadas en servicio por revestimientos de impermeabilidad a base de polímeros.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): trabajos de pintura de edificios.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- ATENCIÓN - contiene Cemento.
- FDS disponibles en [www.toupret.es](http://www.toupret.es)

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **MASILLA EXTERIOR** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes.

Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.